

TEXTILE & FOOTWEAR DIVISION

SAMPLE CARD



REPORT NO. : TWNT 340995

PREPARED BY : J



TEST REPORT

報告編號: TWNT00340995-S1

申請廠商: 輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西一街 3 號


日期: AUG 27, 2008
THIS IS TO SUPERSEDE REPORT
NO. TWNT00340995 DATED AUG
25, 2008

樣品敘述:

一件委託測試樣為樓梯布(針織布), 顏色為紅色。

廠商提供之洗標:-

樣品收到/測試日期 : 中華民國九十七年八月十八日 星期一
訂單號碼. : -
型號. : -
買家名稱 : -
製造廠商 : -



彭春麟
協理
全國公證 紡織部

doris/ting

TEST REPORT

報告編號: TWNT00340995-S1

測試項目 (根據申請廠商要求)

1 纖維混紡率試驗
(JIS L 1030)

聚酯纖維 100%

2 線圈密度(JIS L 1018-1990, Section 6.8):

每英吋 (正面)-長向圈數 49.0
-寬向圈數 42.5*

Remark : * = 11 Repeat = 1.02 Inch

3 支數測試 (JIS L 1018-1990, Section 6.7):

80.0 Denier

Remark : Denier = Denier Count

4 單位面積之質量試驗 (JIS L 1018-1990, Section 6.4.1):

141.9 公克/平方公尺

TEST REPORT

報告編號: TWNT00340995-S1

申請廠商: 輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西一街 3 號

日期: AUG 27, 2008
THIS IS TO SUPERSEDE REPORT
NO. TWNT00340995 DATED AUG
25, 2008

樣品敘述:

一件委託測試樣為樓梯布(針織布), 顏色為紅色。

廠商提供之洗標: -

樣品收到/測試日期 : 中華民國九十七年八月十八日 星期一
訂單號碼. : -
型號. : -
買家名稱 : -
製造廠商 : -



彭春麟
協理
全國公證 紡織部

TEST REPORT

報告編號: TWNT00340995-S1

測試項目 (根據申請廠商要求)

1 纖維混紡率試驗
(JIS L 1030)

聚酯纖維 100%

2 線圈密度(JIS L 1018-1990, Section 6.8):

每英吋 (正面)

-長向圈數 49.0
-寬向圈數 42.5*

Remark : * = 11 Repeat = 1.02 Inch

3 支數測試 (JIS L 1018-1990, Section 6.7):

80.0 Denier

Remark : Denier = Denier Count

4 單位面積之質量試驗 (JIS L 1018-1990, Section 6.4.1):

141.9 公克/平方公尺