



正 本
ORIGINAL

試驗報告

日期: 2012.07.11 收件日期: 2012.07.04 TEST REPORT

報告編號: TAF1G092 數量: 1件 報告頁次/頁數: (P1/1) 來文字號: 空白

報告抬頭: 輝榮企業有限公司(T6245) 試件類別: 針織布

地址: 407 台中市西屯區四川西一街3號

試驗項目		試驗結果		試驗方法
纖維成分 (%, 潮基)	Polyester	62.7		CNS 2339 L3050-1987
	Polypropylene	37.3		折析法
耐洗牢度	變褪色	4-5		CNS 1494 L3027-1999
	染 污	特多龍	4-5	A-1
		棉	4-5	
水洗尺寸變化 (%)	縱向	+0.3		CNS 13752 L3243-1996
	橫向	-0.1		G法 30°C 104 掛乾
現狀支數	表層	81.9 D		CNS 13752 L3243-1996
	裡層	77.9 D		6.7.1
密度 (圈/吋)	經行	40.0		CNS 13752 L3243-1996 6.8
	緯列	62.0		
布重(標準回潮, g/m ²)		152.3		CNS 13752 L3243-1996 5.4.2
乾燥時間 (分鐘)		300		CNS 13752 L3243-1996 6.36.1A (1)溫度: 20± 2°C (2)濕度: 65± 5R.H.
吸水高度 (公釐)	縱向	144		CNS 13752 L3243-1996 6.37.1B
	橫向	141		
吸水速度 (秒)		0.4		CNS 13752 L3243-1996 6.37.1A

註: "+"表收縮, "-"表伸長。

註: 依委託者要求水洗尺寸變化的水洗溫度改為30°C試驗。

註: 依委託者所提供來樣資料為: PP245

註: 試驗樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。

附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
授權核發人:
Authorized by president of
Textile Research Institute

檢測及驗證部
主 任 邱勝福



財團法人紡織產業綜合研究所
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No. 6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)
Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
+886-2-22698229, +886-2-22698230
Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839