

輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西一街 3 號

我們依照客戶的要求,根據申請者送交的樣品進行測試如下:

樣品敘述 : 一塊 R2210B 經向彈性平織布
顏色 : 茶色
成份 : 94% NYLON 6% SPANDEX
布重 : 119g/m²
申請者 : 享宏實業有限公司
收件日期 : 2014 年 03 月 12 日
測試週期 : 2014 年 03 月 12 日至 2014 年 03 月 18 日
測試項目 & 測試方法 : 依申請者要求進行下列測試

測試結果:

1. 纖維成份分析 (依中華民國國家標準 CNS 2339-2 L3050-2)

尼龍纖維	93.0%
聚胺酯(PU)彈性纖維	7.0%

備註: 公定回潮率 尼龍纖維 6.5% 和 聚胺酯(PU)彈性纖維 1.5%。

2. 織物收縮率檢驗 (參照中華民國國家標準 CNS 8038 - L3138 - G 法 - 機器洗
水溫 30°C - 吊掛晾乾 - 洗一次)

經向	+4.0%
緯向	+5.8%

備註: (+) 表示縮短 (-) 表示伸長

*** 結 束 ***

台灣檢驗科技股份有限公司

郭靈
主任



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發,此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽,凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者,請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責,此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意,此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容,皆為不合法,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
SGS Taiwan Ltd.

SAMPLE CARD

Inspection, Verification, Testing and Certification

No.31, Wu Chyuan Road
New Taipei Industrial Park
New Taipei City, Taiwan 24886
Tel : (886-2) 2299-3939
Fax: (886-2) 2299-3227

Consumer Products Service / Textile Lab

REPORT NO.:

TX 30843/2014

