

TEXTILE & FOOTWEAR DIVISION
SAMPLE CARD

INTERTEK TESTING SERVICES

INTERTEK TESTING SERVICES

REPORT NO. : TWNT 033583/
PREPARED BY : H



TEST REPORT

報告編號: TWNT00335831-S1

申請廠商: 輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西一街 3 號


日期: AUG 13, 2008
取代原報告號碼 TWNT00335831,
原報告日期為 Aug 01, 2008

樣品敘述:

一件委託測試樣為 100%棉細格子格紋平織布, 紗之為經紗 20/Cx 緯紗 (20/C+10/C), 密度為經紗 100x 緯紗 58, 顏色為丈青色。

廠商提供之洗標:-

樣品收到/測試日期 : 中華民國九十七年七月三十日 星期三
訂單號碼. : -
型號. : -
買家名稱 : -
製造廠商 : -



彭春麟
協理
全國公證 紡織部

TEST REPORT

報告編號: TWNT00335831-S1

測試項目 (根據申請廠商要求)

1 纖維混紡率試驗
(JIS L 1030)

棉 100%

客戶標示之成份
100% 棉

2 織物水洗縮率 (JIS L 0217-105 法, 使用家庭洗衣機以 30°C 洗濯, 吊乾):

經一次水洗

經向(%) -1.5%

緯向(%) -2.0%

3 耐洗染色堅牢度 (JIS L 0844 A1-2005, 測試條件修改為: 使用 0.5% 肥皂絲清潔劑溶液, 在攝氏 40°C 下, 水洗 30 分鐘):

變褪色程度 4-5

附布染污程度

-二醋酸纖維 4-5

-棉 4-5

-聚醯胺纖維 4-5

-聚酯纖維 4-5

-聚丙烯腈纖維 4-5

-羊毛 4-5

4 支數測試 (JIS L 1096-1999, 第 8.8 節):

	Fine Yarn	Coarse Yarn	客戶標示之支數
經向	29.3 Tex (20.2's/1)	-	20 支
緯向	28.7 Tex (20.6's/1)	60.3 Tex (9.8's/1)	20 支+10 支

5 密度測試 (JIS L 1096-1999, 第 8.6 節):

	每英吋	客戶標示之密度
經向(根)	105	100
緯向(根)	57	58

TEST REPORT

報告編號: TWNT00335831-S1

申請廠商: 輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西一街 3 號


日期: AUG 13, 2008
取代原報告號碼 TWNT00335831,
原報告日期為 Aug 01, 2008

樣品敘述:

一件委託測試樣為 100%棉細格子格紋平織布, 紗之為經紗 20/Cx 緯紗 (20/C+10/C), 密度為經紗 100x 緯紗 58, 顏色為丈青色。

廠商提供之洗標:-

樣品收到/測試日期 : 中華民國九十七年七月三十日 星期三
訂單號碼. : -
型號. : -
買家名稱 : -
製造廠商 : -



彭春麟
協理
全國公證 紡織部

TEST REPORT

報告編號: TWNT00335831-S1

測試項目 (根據申請廠商要求)

1 纖維混紡率試驗
(JIS L 1030)

棉

100%

客戶標示之成份
100% 棉

2 織物水洗縮率 (JIS L 0217-105 法, 使用家庭洗衣機以 30°C 洗濯, 吊乾):

經一次水洗

經向(%)

-1.5%

緯向(%)

-2.0%

3 耐洗染色堅牢度 (JIS L 0844 A1-2005, 測試條件修改為:使用 0.5% 肥皂絲清潔劑溶液, 在攝氏 40°C 下, 水洗 30 分鐘):

變褪色程度

4-5

附布染污程度

-二醋酸纖維

4-5

-棉

4-5

-聚醯胺纖維

4-5

-聚酯纖維

4-5

-聚丙烯腈纖維

4-5

-羊毛

4-5

4 支數測試 (JIS L 1096-1999, 第 8.8 節):

經向

Fine Yarn
29.3 Tex (20.2's/1)

Coarse Yarn

-

客戶標示之支數

20 支

緯向

28.7 Tex (20.6's/1)

60.3 Tex (9.8's/1)

20 支+10 支

5 密度測試 (JIS L 1096-1999, 第 8.6 節):

經向(根)

每英吋

105

客戶標示之密度

100

緯向(根)

57

58